branco | cian | magenta | yellow | preto | panteone | panteone

esmalte: | EXISTE PADRÃO ☐ NÃO ☐ SIM

nº cores:

Martins TINTAS

@martinstintas

www.martinstintas.com.br

Martins Fabricação de Tintas LTDA-ME
Av. Geraldo Maria nº 100 - Distrito Industrial II
CEP: 13739-030 - Mococa/SP
CNPJ: 10.557.442/0001-92 Indústria Brasileira

CRQ IV: 04.462.953
SAC:
contatoamartinstintas.com.br
www.martinstintas.com.br

Tinta Acrílica Standard
Produto classificado conforme o normal ***ABNT NBR 11702*** *de* ***12/2021 TIPO 4.5.2***
INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA E MEIO AMBIENTE

Atenção, este produto pode provocar reações alérgicas na pele, Tóxico para os organismos aquáticos, Evite a liberação para o meio ambiente, Evite inalar o vapor, Mantenha fora do alcance das crianças e animais domésticos, Evite contato com os olhos, com a pele ou com a roupa, Trabalhar sempre com área bem ventiladas, Utilizar luvas e óculos de proteção apropriados, Em operações de lixamento, queima do filme da tinta podem gerar poeira e/ou vapores perigosos, Lixamento à úmido deve ser utilizado quando possível, Conserve a embalagem bem fechada, sempre na posição vertical, Evite situações de tombamento e danos físicos, Levante com cuidado peso bruto que exceda 10 kg, Armazenar em local seco e arejado, Não armazenar alimentos e água para consumo neste recipiente vazio, Não perfure, não queime e não reutilize esta embalagem para outros fins, Pessoas com precedente de alergias ao produto deve evitar seu manuseio, Descarte o conteúdo e o recipiente conforme regulamentação em vigor, Não descarte o produto em esgoto, solos ou cursos de água, A FISPQ deste produto pode ser obtida em www.martinstintas.com.br, Em caso de indisposição, procure auxílio médico imediatamente ou entre em contato como CEATOX – Centro de Assistência Toxicológica do Instituto da Criança do Hospital da Clínicas, telefone 0800-0148110 (24 horas). Se for necessário consultar um médico, tenha em mãos a embalagem ou o rótulo deste produto. Não ingerir. Não comer, beber ou fumar quando estiver manipulando este produto. Lavar as mãos após a manipulação. Em contato com os olhos: lave com água limpa e corrente por vários minutos. Retirar lentes de contato se estiver fácil e continuar enxaguando. Em caso de ingestão: não provoque vômito, procure imediatamente auxílio médico. Em caso de contato com a pele: lave bem com água limpa e sabão. Em caso de inalação: Manter a pessoa em repouso em local ventilado.

COMPOSIÇÃO:
Resina acrílica modificada, pigmentos ativos e inertes, surfactantes, coalescentes, espessantes, microbicidas, outros aditivos e água.

Martins TINTAS

Performance

Acrílico Standard

exterior & interior

- Super Concentrado
- Alto Rendimento
- Ótima Cobertura

CONTEÚDO: 3,6 LITROS

ACRÍLICO STANDARD PERFORMANCE

Latex Standard Performance é uma tinta concentrada e de alto rendimento, ótima cobertura e perfeito acabamento, Indicada para pintar áreas externas e internas tais como: alvenaria, reboco, fibrocimento, concreto e gesso, Proporcionando excelente acabamento fosco e alta cobertura, sem falar que não deixa cheiro forte nos ambientes pois é uma tinta à base de água e com tecnologia inovadora,

FERRAMENTA PARA APLICAÇÃO:
Rolo de lã de pelo baixo, pistola, pincel, trincha e/ou airless,

SECAGEM:
30 Minutos ao Toque;
4 Horas entre demãos;
12 Horas final;

(Secagem ao toque, entre demãos e final, podem variar conforme a camada aplicada, substrata substrato e condições climáticas adequadas!

DEMÃOS:
2 a 3 Demãos.

RENDIMENTO ACABADO:
• Galão de 3,6 litros rende até 33 m^2 acabado.

• Galão de 3,2 litros rende até 30 m^2 acabado.

(Pode variar de acordo com diluição utilizada, tipo e condição da superfície a ser pintada e a cor utilizada)

DILUIÇÃO:
Antes de diluir a tinta, misture bem o produto utilizando uma espátula de plástico, metal ou madeira, Também pode utilizar um batedor, Em seguida dilua com água conforme as ilustrações abaixo,

50% DE DILUIÇÃO
Dilua 2 partes de Latex Standard Performance com 1 parte de água potável,

80% DE DILUIÇÃO
Dilua 5 partes de Latex Standard Performance com 4 partes de água potável,

Proteja batentes, interruptores, rodapés e outras superfícies que não deseja pintar com este produto, evitando recortes muito grandes com o pincel,

Baixo odor em até 4 horas após aplicação, seguidas corretamente as instruções de aplicação e mantendo o ambiente ventilado,

Latex Standard Performance pode ser diluído de 50% a 80% com água potável,

PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE

De acordo com a Norma ***ABNT NBR 13245***, a superfície deve estar firme, coesa, limpa, seca, isenta de poeira, brilho, gordura ou graxa, sabão, mofo ou partes soltas, Antes de iniciar a pintura, observe as orientações abaixo:

COMO ESTÁ SUA PAREDE	O QUE FAZER?
Repintura em bom estado.	Lixe e elimine o pó com pano umido.
Gesso, concreto ou blocos de cimento.	Lixe e elimine o pó com pano umido, Aplique o Martins Fundo Preparador de Paredes, com rolinho de lã de pelo baixo, Nesse caso, deverar aplicar Martins Tinta para Gesso e Drywall,
Com reboco novo.	Aguarde no mínimo 30 dias para a cura, depois desse tempo, lixe e elimine o pó com lavagem ou pano umido, deixe secar e Aplique o Martins Selador Acrílico para Paredes, Caso a parede ainda não seja possível aguardar os 30 dias e a secagem total do reboco, aplique Martins Fundo Preparador de Paredes,
Reboco fraco, paredes pintadas com cal ou que estejam calcinadas e/ou que tenha partes soltas.	Remova as partes soltas, Lixe e elimine o pó com lavagem ou pano umido, deixe secar e aplique Martins Fundo Preparador de Paredes,
Com pequenas imperfeições.	Corrija as imperfeições com Massa Acrílica ou Martins Massa Niveladora em áreas externas, Corrija as imperfeições com Massa Corrida Pva em áreas internas,
Com mofo.	Misture água com água sanitária em partes iguais, Lave bem a área afetada com essa mistura, Após, enxague bem e deixe secar totalmente, Depois pode pintar,
Com umidade.	Faça um tratamento com impermeabilizantes adequados para tratar o problema, Depois que resolver a causa da umidade pode dar sequência na pintura,
Com brilho.	Lixe por completo eliminando todo o brilho, elimine o pó com tanogram ou pano umido,
Com gorduras, óleos e graxas.	Lave com água e detergente tosta a área, eliminando por completo a oleosidade, Enxague bem e deixe secar totalmente,

Atenção a preparação das superfícies: bolhas e descascamentos certamente ocorrerão se houver falhas na preparação das paredes, Superfícies brilhantes ou muito lisas devem ser lixadas até a eliminação total do brilho, Vale lembrar que, além da preparação, outros fatores, como homogeneização, aplicação, temperatura, tempo de secagem etc., influenciam na obtenção de um excelente resultado, Por isso, leia as dicas e orientações desta embalagem antes de aplicar o produto, Para qualquer outro tipo de utilização ou informação, entre em contato com o departamento técnico da Martins Tintas pelo telefone – (19) 3565-5378

RECOMENDAÇÕES E OBSERVAÇÕES

-Evitar pintar se o dia estiver chuvoso ou com umidade relativa do ar acima de 85%, ou com temperaturas abaixo de 10°C ou acima de 40°C,
-Contato com água nos primeiros 20 dias pode causar manchas, Neste caso lave imediatamente a parede com água corrente e limpa sem esfregar (para evitar desgaste, agressão do filme ou levantamento de brilho no caso de tintas foscas), Não exponha a superfície pintada a esforços nos primeiros 20 dias,
-Aplique o produto por igual, evitando repasses excessivos e não interrompa a aplicação no meio da superfície, Evite retoques isolados após a secagem do produto,
-Limpe a superfície utilizando apenas pano ou esponja macia umedecida com água e detergente neutro sem esfregar,
-Cores intensas e vibrantes pode esbranquiçar com o atrito e podem apresentar desgastes mais acentuados de tonalidade quando expostas à intempéries, mas esse desbotamento não compromete a proteção e a durabilidade da tinta,
-Não indicamos a utilização combinada, ou em mistura, com outros produtos não especificados nessa embalagem,
-Após aberto utilizar em até 6 (seis) meses, desde que seja sempre reaplicada a data de validade da etiqueta e que o produto seja armazenado adequadamente, fechado e sem diluir,
-Produtos do sistema tintométrico considera-se abertura da embalagem após a pigmentação do produto, Para aplicação com pistola convencional regula a pressão do ar entre 2,2 a 2,8 kgf/cm^2 ou 30 a 35 lbs/pol^2,
No sistema Ready Mix Cor pronta para uso, Produto Monocomponente, Seguir todas as instruções de uso conforme esta embalagem,
No sistema Tintométrico: Produto policomponente, Adicione pigmento e misture, Antes de efetuar o fingimento, vira a embalagem com a tampa para baixo, para umedecer com a tinta a área da tampa, Tempo mínimo indicado para bater a tinta já pigmentada é de 4 minutos, O volume de tinta de cada embalagem varia de acordo com a cor preparada (3,2 L/ 3,6 L), Use pigmentos de qualidade na preparação das cores,
CORES: A cor demostrada no catálogo pode apresentar ligeira variação de tonalidade ao comparar com a tinta aplicada, por tratar-se de impressão sobre papel, A luminosidade do ambiente e a presença de outras cores na superfície em que a tinta será aplicada interferem na percepção da cor escolhida,
Garantia: A garantia é assegurada desde que o usuário siga todas as instruções de preparo da superfície, diluição e aplicação do produto e ainda mantenha em seu poder a nota fiscal e número do lote de fabricação, A garantia restringe-se a reposição do produto,

CONTEÚDO 3,6 litros

Código: 361.

Cliente:

Embalagem: 3,6 litros

524x188,5 - soldado ☐com alça ☐sem alça

ATENÇÃO LITÓGRAFO
1 - Se estiver indicando que existe padrão, seguir o padrão.
2 - Se não existir padrão, seguir as cores indicadas acima
3 - **NUNCA** seguir o print como referência de cores.