CURVA DA EMBALAGEM

CURVA DA EMBALAGEM

CURVA DA EMBALAGEM

CURVA DA EMBALAGEM

ÁREA DE CORTE 350mm

Martins®
TINTAS

**Requinte**
Borracha Líquida

exterior & interior

- Blinda sua Parede
- Cobre Microfissuras
- Reduz Temperatura

CONTEÚDO:
**18**
LITROS

Martins®
TINTAS

**Requinte**
Borracha Líquida

exterior & interior

- Blinda sua Parede
- Cobre Microfissuras
- Reduz Temperatura

CONTEÚDO:
**18**
LITROS

Martins®
TINTAS

**Requinte**
Borracha Líquida

exterior & interior

- Blinda sua Parede
- Cobre Microfissuras
- Reduz Temperatura

CONTEÚDO:
**18**
LITROS

**PREMIUM REQUINTE**
**LATEX ACRÍLICO EMBORRACHADO**

É uma tinta elástica que evita o ressurgimento de fissuras (trincas finas de até 0,3 mm) impedindo que estas causem infiltrações de águas das chuvas, da maresia, do sereno ou mesmo de lavagens externas das paredes. Com acabamento semiacetinado 100% acrílico e de alta espessura possui ultra proteção contra o surgimento de mofo e algas e contra a ação de intemperismo. Sua formulação traz componentes de alta tecnologia, fazendo com que sua elasticidade acompanhe a dilatação e contração dos substratos, sem sofrer danificações em sua película, sendo uma tinta hidro-repelente, impedindo que a superfície absorva água.

**FERRAMENTA PARA APLICAÇÃO:**
Rolo de lã de pelo baixo, pistola, pincel, trincha e/ou airless.

**SECAGEM:**

2 Horas ao toque;
4 Horas entre demãos;
12 Horas final.

*(Secagem ao toque, entre demãos e final, podem variar conforme a camada aplicada, substrato, substrato e condições climáticas adequadas).*

**DEMÃOS:**
3 Demãos.

(O número de demãos pode variar dependendo da superfície e cor escolhida.)

**RENDIMENTO ACABADO:**
Lata de 18 litros rende até $75m^2$ acabado.

**DILUIÇÃO:**
Antes de diluir a tinta, misture bem o produto utilizando uma espátula de plástico, metal ou madeira. Também pode utilizar um batedor. Em seguida dilua com água conforme as ilustrações abaixo:

**SE FOR UTILIZAR, ROLO DE LÃ, PINCEL OU TRINCHA:**
1° Demão:
• Diluir de 20% com água limpa.

2° Demão e 3° Demão:
• Diluir de 10% com água limpa.

**SE FOR UTILIZAR, PISTOLA (AIRLESS):**
Diluir de 30% a 40% com água limpa em todas as demãos.
*(Para melhor acabamento cruze as faixas de aplicação em vertical e horizontal, mantendo uma distância de aproximadamente 30 cm da superfície a ser pintada).*
Proteja batentes, interruptores, rodapés e outras superfícies que não deseja pintar com este produto, evitando recortes muito grandes com o pincel.
Baixo odor em até 4 horas após aplicação, seguidas corretamente as instruções de aplicação e mantendo o ambiente ventilado.

**PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE**

De acordo com a Norma ***ABNT NBR 13245***, a superfície deve estar firme, coesa, limpa, seca, isenta de poeira, brilho, gordura ou graxa, sabão, mofo ou partes soltas. Antes de iniciar a pintura, observe as orientações abaixo:

| *COMO ESTÁ SUA PAREDE* | *O QUE FAZER?* |
|---|---|
| *Repintura em bom estado.* | Lixe e elimine o pó com pano úmido. |
| *Gesso, concreto ou blocos de cimento.* | Lixe e elimine o pó com pano úmido. Aplique o Martins Fundo Preparador de Paredes, com exceção sobre o gesso corrido. Neste caso deve-se aplicar Martins Tinta para Gesso e Drywall. |
| *Com reboco novo.* | Aguarde no mínimo 30 dias para a cura, depois deste tempo, lixe e elimine o pó com lavagem ou pano úmido, deixe secar. Aplique o Martins Selador Acrílico para paredes externo e interno. Caso não seja possível aguardar os 30 dias e a secagem total do reboco, aplique Martins Fundo Preparador de Paredes. |
| *Reboco fraco, paredes pintadas com cal ou que estejam calcinadas e/ou que tenha partes soltas.* | Remova as partes soltas. Lixe e elimine o pó com lavagem ou pano úmido, deixe secar e aplique Martins Fundo Preparador de Paredes. |
| *Com pequenas imperfeições.* | Corrija as imperfeições com Massa Acrílica ou Martins Massa Niveladora em áreas externas. Corrija as imperfeiçoes com Martins Massa Corrida PVA em áreas internas. |
| *Com mofo.* | Misture água com água sanitária em partes iguais. Lave bem a área mofada e deixe agir por 6 horas, depois enxágue bem e deixe secar totalmente. Depois pode pintar. |
| *Com umidade.* | Faça um tratamento com impermeabilizantes adequados para tratar o problema. Depois que resolver a causa da umidade pode dar sequência na pintura. |
| *Com brilho.* | Lixe por completo eliminando todo o brilho, elimine o pó com lavagem ou pano úmido. |
| *Com gordura, óleos e graxas.* | Lave com água e detergente toda a área, eliminando por completo a oleosidade. Enxágue bem e deixe secar totalmente. |

Atenção a preparação das superfícies: bolhas e descascamentos certamente ocorrerão se houver falhas na preparação das paredes. Superfícies brilhantes ou muito lisas devem ser lixadas até a eliminação total do brilho. Vale lembrar que, além da preparação, outros fatores, como homogeneização, aplicação, temperatura, tempo de secagem etc., influenciam na obtenção de um excelente resultado. Por isso, leia as dicas e orientações desta embalagem antes de aplicar o produto. Para qualquer outro tipo de utilização ou informação, entre em contato com o departamento técnico da Martins Tintas pelo telefone –
(19) 3665-5378.

**NFORMAÇÕES DE SEGURANÇA E MEIO AMBIENTE**

Atenção, este produto pode provocar reações alérgicas na pele. Tóxico para os organismos aquáticos. Evite a liberação para o meio ambiente. Evite inalar o vapor. Mantenha fora do alcance das crianças e animais domésticos. Evite contato com os olhos, com a pele ou com a roupa. Trabalhar sempre com área bem ventiladas. Utilizar luvas e óculos de proteção apropriados. Em operações de lixamento, queima do filme da tinta podem gerar poeira e/ou vapores perigosos. Lixamento á úmido deve ser utilizado quando possível. Conserve a embalagem bem fechada, sempre na posição vertical. Evite situações de tombamento e danos físicos. Levante com cuidado peso bruto que exceda 10 kg. Armazenar em local seco e arejado. Não armazenar alimentos e água para consumo neste recipiente vazio. Não perfure, não queime e não reutilize esta embalagem para outros fins. Pessoas com precedente de alergias ao produto deve evitar seu manuseio. Descarte o conteúdo e o recipiente conforme regulamentação em vigor. Não descarte o produto em esgoto, solos ou cursos de água. A FISPQ deste produto pode ser obtida em www.martinstintas.com.br. Em caso de indisposição, procure auxílio médico imediatamente ou entre em contato como CEATOX – Centro de Assistência Toxicológica do Instituto da Criança do Hospital da Clínicas, telefone 0800-0148110 (24 horas). Se for necessário consultar um médico, tenha em mãos a embalagem ou o rótulo deste produto. Não ingerir. Não comer, beber ou fumar quando estiver manipulando este produto. Lavar as mãos após a manipulação. Em contato com os olhos: lave com água limpa e corrente por vários minutos. Retirar lentes de contato se estiver fácil e continuar enxaguando. Em caso de ingestão: não provoque vômito, procure imediatamente auxílio médico. Em caso de contato com a pele: lave bem com água limpa e sabão. Em caso de inalação: Manter a pessoa em repouso em local ventilado.

**COMPOSIÇÃO:**
Resina acrílica modificada, pigmentos ativos e inertes, surfactantes, coalescentes, espessantes, microbicidas, outros aditivos e água.

**Tinta Emborrachada Borracha Líquida**
Produto classificado conforme a norma ABNT NBR 11702 de 12/2021– Tipo 4.4.16.

RECOMENDAÇÕES E OBSERVAÇÕES:

-Evitar pintar se o dia estiver chuvoso ou com umidade relativa do ar acima de 85%, ou com temperaturas abaixo de 10°C ou acima de 40°C.

-Contato com água nos primeiros 20 dias pode causar manchas. Neste caso lave imediatamente a parede com água corrente e limpa sem esfregar (para evitar desgaste, agressão do filme ou levantamento de brilho no caso de tintas foscas). Não exponha a superfície pintada a esforços nos primeiros 20 dias.

-Aplique o produto por igual, evitando repasses excessivos e não interrompa a aplicação no meio da superfície. Evite retoques isolados após a secagem do produto.

-Limpe a superfície utilizando apenas pano ou esponja macia umedecida com água e detergente neutro sem esfregar.

-Cores intensas e vibrantes pode esbranquiçar com o atrito e podem apresentar desgastes mais acentuados de tonalidade quando expostas a intempéries, mas esse desbotamento não compromete a proteção e a durabilidade da tinta.

-Não indicamos a utilização combinada, ou em mistura, com outros produtos não especificados nessa embalagem.

-Após aberto utilizar em até 6 (seis) meses, desde que seja sempre respeitada a data de validade da etiqueta e que o produto seja armazenado adequadamente, fechado e sem diluir.

-Produtos do sistema tintométrico considera-se abertura da embalagem após a pigmentação do produto. Para aplicação com pistola convencional regula a pressão do ar entre 2,2 a 2,8 $kgf/cm^2$ ou 30 a 35 $lbs/pol^2$.

No sistema Ready Mix: Cor pronta para uso. Produto Monocomponente. Seguir todas as instruções de uso conforme esta embalagem.
No sistema Tintométrico: Produto policomponente. Adicione pigmento e misture. Antes de efetuar o tingimento, vira a embalagem com a tampa para baixo, para umedecer com a tinta a área da tampa. Tempo mínimo indicado para bater a tinta já pigmentada é de 4 minutos. O volume de tinta de cada embalagem varia de acordo com a cor preparada (3,2 L/ 3,6 L). Use pigmentos de qualidade na preparação das cores.

-CORES: A cor demostrada no catálogo pode apresentar ligeira variação de tonalidade ao comparar com a tinta aplicada, por tratar-se de impressão sobre papel. A luminosidade do ambiente e a presença de outras cores na superfície em que a tinta será aplicada interferem na percepção da cor escolhida.

Garantia: A garantia é assegurada desde que o usuário siga todas as instruções de preparo da superfície, diluição e aplicação do produto e ainda mantenha em seu poder a nota fiscal e número do lote de fabricação. A garantia restringe-se a reposição do produto.

Lorem ipsum

ÁREA LIMITE PARA TEXTOS 330mm

FACE DA EMBALAGEM

FACE DA EMBALAGEM

FACE DA EMBALAGEM

FACE DA EMBALAGEM
**(ÁREA PARA BULA)**

ÁREA DE CORTE 902mm