



Complementos

Fácil Aplicação

Super Rendimento



Martins Fabricação de Tintas LTDA-ME

Av. Geraldo Marra nº 100 - Distrito Industrial II

CEP: 13.739-030 - Mococa/SP

CNPJ: 10.557.442/0001-97-Indústria Brasileira

CRQ IV: 04.462.953

contatmartinstintas.com.br

www.martinstintas.com.br

MASSAS NIVELADORAS

Este produto está classificado conforme norma ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas) NBR 11702 - Tipo 4.71.

INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA E MEIO AMBIENTE

Atenção, este produto pode provocar reações alérgicas na pele. Tóxico para os organismos aquáticos. Evite a liberação para o meio ambiente. Evite inalar o vapor. Mantenha fora do alcance das crianças e animais domésticos. Evite contato com os olhos, com a pele ou com a roupa. Trabalhar sempre com área bem ventilada. Utilizar luvas e óculos de proteção apropriados. Em operações de lixamento, queima do filme da tinta podem gerar poeira e/ou vapores perigosos. Lixamento à úmido deve ser utilizado quando possível. Conserve a embalagem bem fechada, sempre na posição vertical. Evite situações de tombamento e danos físicos. Levante com cuidado peso bruto que exceda 10 kg.

Armazenar em local seco e arejado. Não armazenar alimentos e água para consumo neste recipiente vazio. Não perfurar, não queimar e não reutilize esta embalagem para outros fins. Pessoas com precedente de alergias ao produto deve evitar seu manuseio. Descarte o conteúdo e o recipiente conforme regulamentação em vigor. Não descarte o produto em esgoto, solos ou cursos de água. A FISPO deste produto pode ser obtida em www.martinstintas.com.br. Em caso de indisposição, procure auxílio médico imediatamente ou entre em contato como CEATOX - Centro de Assistência Toxicológica do Instituto da Criança do Hospital das Clínicas, telefone 0800-0148110 (24 horas). Se for necessário consultar um médico, tenha em mãos a embalagem ou o rótulo deste produto. Não ingerir. Não comer, beber ou fumar quando estiver manipulando este produto. Lavar as mãos após a manipulação. Em contato com os olhos: lave com água limpa e corrente por vários minutos. Retirar lentes de contato se estiver fácil e continuar enxaguando. Em caso de ingestão: não provoque vômito, procure imediatamente auxílio médico. Em caso de contato com a pele: lave bem com água limpa e sabão. Em caso de inalação: Manter a pessoa em repouso em local ventilado.

Precauções e Recomendações

Produto não inflamável. Armazene em local abrigado, seco, arejado com temperatura entre 10 °C e 40 °C. Mantenha a embalagem fechada, fora do alcance de crianças e animais. Não reutilize esta embalagem para armazenar alimentos ou água para consumo. Durante a preparação, aplicação e secagem, mantenha o ambiente bem ventilado para evitar inalação de vapores. Recomendamos o uso de Máscara protetora, óculos de segurança e luvas. Em caso de contato com a pele e olhos, lavar com água corrente em abundância, em caso de ingestão não provoque vômito. Em caso de inalação acidental, vá para um local bem ventilado, procure auxílio médico, informando o tipo de produto. Para maiores informações, FISPO (Ficha de Informações de Segurança de Produto Químico). Pode ser obtida no site www.martinstintas.com.br. Emergências médicas (24 horas): ligue para "CEATOX"- Centro de Assistência Toxicológica do Hospital das Clínicas) através dos telefones (11) 2661-8800 ou 0800- 148 110. Evite a pintura em áreas externas em períodos chuvosos, sobre superfícies quentes ou quando ocorrerem ventos fortes. Não aplique o produto em ambientes com temperaturas inferior a 10 °C ou superior a 35 °C ou ainda se a umidade relativa do ar estiver maior que 90%. Para qualquer dúvida ligue para o serviço de atendimento ao consumidor (09) 3665-5378, tendo sempre em mãos, número do lote, nota fiscal do produto e/ou embalagem. Este produto foi testado e aprovado sob rígidos controles de qualidade. Suas características serão preservadas desde que corretamente armazenado e utilizado de acordo com as instruções contidas nesta embalagem. O desempenho deste produto depende de um conjunto de fatores alheios ao controle do fabricante, tais como: preparação correta e devida da superfície a ser pintada, condições climáticas, escolha adequada do esquema de pintura e técnica de aplicação.

COMPOSIÇÃO:

Resina a base de dispersão aquosa de polímero acrílico modificado, pigmentos orgânicos e inorgânicos, cargas minerais inertes, aditivos especiais, glicóis, tensoativos e água.

SELADOR ACRÍLICO

Indicado para selar e uniformizar a absorção de superfícies, aplicar apenas uma demão em paredes novas externas e internas de reboco, blocos de concreto, concreto aparente e massa fina. Proporcionando maior poder de enchimento diminuindo a porosidade da parede.

Diluição: até 10% de água limpa

Rendimento: Balde 18 LTS: 100 à 120 m²/ demão. - Balde 16 LTS: 80 à 100 m²/demão. --- 3,6 LTS: 27 à 33 m²/demão.

Secagem: ao toque 2 horas

Ferramentas: Pincel, rolo de lã e caçamba de pintura.

FUNDO PREPARADOR DE PAREDES

É um complemento acrílico indicado para uniformizar a absorção, selar, aumentar a coesão de superfícies porosas externas e internas, barrar a alcalinidade em superfícies como reboco fraco, concreto novo, pinturas descascadas, paredes caladas, paredes em geral. Traz em sua formulação uma nova tecnologia com baixo odor e proporcionando uma aplicação agradável e de fácil penetração nos poros da superfície, promovendo ótima aderência e rendimento.

Composição Básica: Resina a base de dispersão aquosa de copolímeros acrílicos e aditivos especiais.

Diluição: de 50% a 100% com água limpa.

Rendimento: Balde 18 LTS: 150 m² à 200 m² /demão --- Balde 16 LTS: 130 À 175 m²/demão --- Galão 3,6 LTS: 30 à 40 m²/demão.

Demãos: 1 demão

Secagem: 30 minutos ao toque/ 6 horas final

Ferramentas de Aplicação: Rolo de lã, Pincel ou Trincha.

TEXTURALISA

Indicado para texturizar superfícies devidamente seladas externas e internas de reboco, concreto, fibrocimento, gesso e massa PVA (interno) ou massa acrílica (externo). É uma textura hidro-repelente com alto poder de enchimento de média camada e alto relevo. Possui ótima resistência e é de fácil aplicação.

Diluição: PRONTO PARA USO (Se necessário até 3% com água limpa.)

Rendimento: Balde de 23 kg 8 à 12 m² --- Galão de 5,6 kg 2 à 3 m². Consumo: (2 kg à 3 kg / m²). (Pode haver variações de rendimento de acordo com a superfície ou conforme a aplicação de relevo utilizado).

Secagem: Em média 6 horas ao toque/ 72 horas final / Cura total 30 dias.

Ferramentas: Espátula, desempenadeira de aço e ou rolo de efeitos.

TEXTURA RUSTICA

Indicado para texturizar superfícies devidamente seladas externas e internas de reboco, concreto, fibrocimento, gesso e massa PVA (interno) ou massa acrílica (externo). É uma textura hidro-repelente composta por quartzo, com alto poder de enchimento de média camada e alto relevo. Possui ótima resistência e é de fácil aplicação.

Diluição: PRONTO PARA USO (Se necessário até 3% com água limpa.)

Rendimento: Balde de 23 kg 8 à 12 m² --- Galão de 5,6 kg 2 à 3 m². Consumo: (2 kg à 3 kg / m²). (Pode haver variações de rendimento de acordo com a superfície ou conforme a aplicação de relevo utilizado).

Secagem: Em média 6 horas ao toque/ 72 horas final / Cura total 30 dias.

Ferramentas: Espátula, desempenadeira de aço e ou rolo de efeitos.

BROMATO

Indicado para texturizar superfícies devidamente seladas externas e internas de reboco, concreto, fibrocimento, gesso e massa PVA (interno) ou massa acrílica (externo). É uma textura hidro-repelente composta por quartzo e pedras uniformes, com alto poder de enchimento de camada limitada pelas pedras. Possui ótima resistência e é de fácil aplicação.

Diluição: PRONTO PARA USO (Se necessário até 3% com água limpa.)

Rendimento:

Lamato #12 de 3 à 4,5 m²/23kg (5,0 kg à 6,0 kg / m²).

Lamato #16 de 4,5 à 6 m²/23kg (4,0 kg à 5,0 kg / m²).

Lamato #20 de 4,5 à 6 m²/23kg (4 kg à 5 kg / m²).

Lamato #25 de 5,5 à 7 m²/23kg (3 kg à 4 kg / m²).

Lamato #30 de 6 à 8 m²/23kg (2,7 kg à 3,5 kg / m²).

(Pode haver variações de rendimento de acordo com a superfície ou conforme a aplicação de relevo utilizado).

Secagem: Em média 6 horas ao toque/ 72 horas final / Cura total 30 dias.

Ferramentas: Espátula, desempenadeira de aço e desempenadeira de plástico.

GRANFINNO

Indicado para texturizar superfícies devidamente seladas externas e internas de reboco, concreto, fibrocimento, gesso e massa fina. É uma textura hidro-repelente composta por quartzo e pedras uniformes, com alto poder de enchimento de camada limitada pelas pedras. Possui ótima resistência e é de fácil aplicação.

Diluição: PRONTO PARA USO (Se necessário até 5% com água limpa.)

Rendimento:

Granfinno #16 de 4,5 à 6 m²/23kg (4,0 kg à 5,0 kg / m²).

Granfinno #20 de 4,5 à 6 m²/23kg (4 kg à 5 kg / m²).

Granfinno #25 de 5,5 à 7 m²/23kg (3 kg à 4 kg / m²).

Granfinno #30 de 6 à 8 m²/23kg (2,7 kg à 3,5 kg / m²).

(Pode haver variações de rendimento de acordo com a superfície ou conforme a aplicação de relevo utilizado).

Secagem: Em média 6 horas ao toque/ 72 horas final / Cura total 30 dias.

Ferramentas: Espátula, desempenadeira de aço e desempenadeira de plástico.

GRAFIMARTINS

Indicado para texturizar superfícies devidamente seladas externas e internas de reboco, concreto, fibrocimento, gesso e massa fina. É um produto hidro-repelente composto por quartzo e pedras, obtendo um efeito riscado com alto poder de enchimento de camada limitada pelas pedras. Possui ótima resistência e é de fácil aplicação.

Diluição: PRONTO PARA USO (Se necessário até 5% com água limpa.)

Rendimento:

Grafimartins #10 de 4,5 à 6 m²/23kg (4,0 kg à 5,0 kg / m²).

Grafimartins #12 e #14 de 5,5 à 6,5 m²/23kg (3,5 kg à 4,0 kg / m²).

Grafimartins #16 de 6,5 à 7,5 m²/23kg (3,0 kg à 3,5 kg / m²).

Grafimartins #20 de 6,5 à 8,5 m²/23kg (2,7 kg à 3,5 kg / m²).

(Pode haver variações de rendimento de acordo com a superfície ou conforme a aplicação).

Secagem: Em média 6 horas ao toque/ 72 horas final / Cura total 30 dias

Ferramentas: Espátula, desempenadeira de aço e desempenadeira de plástico.

MASSA PVA (USO INTERNO)

Indicada para nivelar e corrigir superfícies internas (devidamente seladas e preparadas) com imperfeições rasas de reboco, gesso, massa fina, fibrocimento, concreto, bloco de concreto e paredes pintadas com látex PVA ou acrílico proporcionado um acabamento liso. É um produto com ótima trabalhabilidade e maciez no lixamento, com grande poder de enchimento além de uma boa aderência.

Diluição: PRONTO PARA USO (Se necessário até 3% com água limpa.)

Rendimento: Balde 23 kg: de 28 à 46 m²/demão --- Galão 5,6 kg: 5,5 à 12 m²/demão Consumo estimado (0,5 kg à 0,8 kg / m²).

(Pode haver variações de rendimento de acordo com a superfície ou conforme a aplicação).

Secagem: 1 hora ao toque/ 2 entre demão / lixamento 6 horas.

Ferramentas: Espátula, desempenadeira de aço e lixa para lixamento.

MASSA ACRÍLICA (USO EXTERNO E INTERNO)

Indicada para nivelar e corrigir superfícies externas e internas (devidamente seladas e preparadas) com imperfeições rasas de reboco, gesso, massa fina, fibrocimento, concreto, bloco de concreto e paredes pintadas com látex PVA ou acrílico proporcionado um acabamento liso. É um produto com ótima trabalhabilidade e praticidade no lixamento, com grande poder de enchimento além de uma boa aderência.

Diluição: PRONTO PARA USO (Se necessário até 3% com água limpa.)

Rendimento: Balde 23 kg: de 28 à 46 m²/demão --- Galão 5,6 kg: 5,5 à 12 m²/demão Consumo estimado (0,5 kg à 0,8 kg / m²).

(Pode haver variações de rendimento de acordo com a superfície ou conforme a aplicação).

Secagem: 1 hora ao toque/ 2 entre demão / lixamento 6 horas.

Ferramentas: Espátula, desempenadeira de aço e lixa para lixamento.

MASSA NIVELADORA

Indicada para nivelar e corrigir superfícies externas e internas (devidamente seladas e preparadas) de texturas e grafatos, imperfeições rasas de reboco, massa fina, fibrocimento, concreto, bloco de concreto e paredes pintadas com látex PVA ou acrílico proporcionado o nivelamento da superfície para o recebimento de um novo revestimento. É um produto de fácil aplicação, com grande poder de enchimento além de uma boa aderência.

Diluição: PRONTO PARA USO (Se necessário até 3% com água limpa.)

Rendimento: Balde 23 kg de 12 à 20 m²/demão Consumo: (1,2 kg à 2,0 kg / m²).

(Pode haver variações de rendimento de acordo com a superfície ou conforme a aplicação).

Secagem: 1 hora ao toque/ 2 entre demão /72 horas final.

Ferramentas: Espátula, desempenadeira de aço.

TEXTURA PROJETADA

Indicado para projetar superfícies devidamente seladas externas e internas de reboco, concreto, fibrocimento, gesso. É uma textura hidro-repelente composta por quartzo, com alto poder de enchimento de média camada e alto relevo. Possui ótima resistência e é de fácil aplicação.

Diluição: PRONTO PARA USO (Se necessário até 5% com água limpa.)

Rendimento: de 6,5 à 12 m²/25kg (2,0 kg à 3,5 kg / m²).

(Pode haver variações de rendimento de acordo com a superfície ou conforme a aplicação de relevo utilizado).

Secagem: Em média 6 horas ao toque/ 72 horas final / Cura total 30 dias.

Ferramentas: Pistola de alta pressão, Espátula e/ou desempenadeira de aço.

MICROREVESTIMENTO

Indicado para renovar superfícies com diferença de cor ou cores desbotadas em áreas externas e internas de grafatos, texturas, fibrocimento, gesso, massa fina. É uma tinta hidro-repelente composta por quartzo, fazendo com que preserve a característica original da textura. Possui ótima resistência e é de fácil aplicação.

Diluição: No máximo até 20 % com água limpa.

Rendimento: Balde 25 kg de 50 à 60 m²/25kg (0,4 kg à 0,5 kg / m²).

(Pode haver variações de rendimento de acordo com a superfície ou conforme a aplicação, por se tratar de textura, é natural que o produto tenha menos rendimento).

Secagem: Em média 6 horas ao toque/ 72 horas final / Cura total 30 dias.

Ferramentas: Espátula, desempenadeira de aço e ou rolo de efeitos.

SUPERFÍCIES: Superfícies novas de reboco devem receber aplicação de Martins Selador Acrílico, a fim de uniformizar a absorção, reduzindo o consumo de tinta e melhorando a aparência e resistência do acabamento. No caso de aplicação sobre superfícies "fracas" rebocos fracos, caliação, pintura queimada pelo sol, aplicar Martins Fundo Preparador de Paredes, para torna-las firmes. Sempre que desejeado um necessário nivelar as superfícies, utilizar a Martins Massa PVA (uso interno) ou Martins Massa Acrílica (uso interno/ externo). Lembrando que a superfície deve estar firme, coesa, limpa, seca, sem poeira, gordura, graxa, sabão ou mofo antes de qualquer aplicação.

REPINTURA: Observe o estado geral da pintura antiga, estando em boas condições, lixe, remova o pó etc. **POEIRA E PÓ DE LIXAMENTO:** Remova com escova de pelos e pano limpo umedecido com água e deixe secar. **SUPERFÍCIES BRILHANTES:** Lixe até a perda total do brilho e remova o pó de lixamento.

MANCHAS DE GORDURAS E GRAXAS: Lave com água e detergente, enxague e deixe secar. **MOFO:** Limpe com água sanitária e deixe agir por alguns minutos, enxague e deixe secar. **UMIDADE:** Não inicie a pintura sobre superfícies com problemas de umidade, identifique a causa e trate adequadamente. **PINTURAS SOLTAS, BLOCOS DE CONCRETO, REBOCO FRACO, SUPERFÍCIES POROSAS E CALIAÇÃO:** Raspe e lixe as partes soltas, remova o pó e aplique uma demão prévia de Martins Fundo Preparador de Paredes. **GESSO CORRIDO, PLACAS DE GESSO ACARTONADO - DRYWALL:** Guarde a secagem total e remova o pó e utilize o Martins Tinta para Gesso ou Martins Fundo Preparador de Paredes, conforme orientações nas respectivas embalagens. **FIBROCIMENTO OU SUBSTRATOS CERÂMICOS POROSOS:** Lave com solução de água e detergente neutro, enxague e aguarde a secagem, em seguida aplique o Martins Selador Acrílico ou Selador Acrílico Premium, conforme recomendações na embalagem. **IMPERFEIÇÕES RASAS:** Corrija com Martins Massa Acrílica (EXTERNO E INTERNO) ou Martins Massa PVA (INTERNO). **SUPERFÍCIES NOVAS DE REBOCO, EMBOÇO OU CONCRETO:** A cura total do reboco novo é de no mínimo, 30 dias. Só depois desse período, o processo de preparação da superfície para receber a pintura, pode ser iniciado. **IMPERFEIÇÕES PROFUNDAS:** Repare com reboco e proceda como em "reboco novo". Isole com a aplicação de FUNDO BRANCO FOSCO A BASE DE SOLVENTE.

GARANTIA DO PRODUTO:

Produto com garantia de 03 (três) anos, a contar da data de fabricação. Garantia condicionada ao preparo adequado da superfície para recebimento do produto, aliada a correta aplicação. A garantia exige, ainda, manutenção a cada 3 (três) anos, o que deverá ser realizado através da aplicação de resina acrílica, verniz acrílico ou repintura. Quando a textura for na cor a garantia de cor é de 1 (um) ano. Quando a textura for NATURAL, é obrigatório a aplicação de tinta para acabamento. Lembrando que toda e qualquer pintura/ revestimento, necessita de manutenção conforme desgaste com intemperismo. (Obs: Em cores intensas, é normal que o desbotamento aconteça num prazo menor, dependendo do intemperismo que a superfície sofra.)